



Mobilgrease XHP®

Plastická maziva

Popis produktu

Řada Mobilgrease XHP představuje vysoce kvalitní plastická maziva s lithným komplexem, určená pro široké spektrum aplikací a náročné provozní podmínky. Tato maziva jsou koncipována na bázi vysoce kvalitních parafinických ropných olejů a jejich složení zajišťuje výbornou výkonnost ve vysokých teplotách a udržuje vynikající přilnavost, strukturální stabilitu a odolnost proti kontaminaci vodou. Mají vysokou úroveň chemické stability a nabízejí skvělou ochranu proti rezivění a korozi. Plastická maziva se vyznačují vysokými body skápnutí a jejich maximální doporučená provozní teplota je 175°C. Plastická maziva řady Mobilgrease XHP jsou k dispozici ve třech konzistenčních stupních NLGI 3, 2 a 1, viskozity jejich základových olejů se pohybují od ISO VG 220 do ISO VG 460.

Plastická maziva Mobilgrease XHP jsou určena pro široký okruh aplikací včetně průmyslu, automobilové dopravy, stavebnictví a námořní dopravy. Díky svým vlastnostem jsou vhodnou volbou pro náročné provozní podmínky zahrnující vysoké teploty, znečištění vodou, vysoké zátěže, rázové namáhání a delší intervaly mazání. Mobilgrease XHP 322 Special je vysokotlaké plastické mazivo obsahující siričnan molybdeničitý, chránící před opotřebením v podmínkách rázového namáhání a tření.

Vlastnosti a výhody

Plastická maziva Mobilgrease XHP si svojí inovací a skvělou výkonností získaly dobrou pověst na celém světě. Klíčovým faktorem umožňující vynikající adhezní a kohezní vlastnosti a vysoký bod skápnutí maziv Mobilgrease XHP je patentovaná výrobní technologie vyvinutá našimi výzkumnými pracovišti. V mazivech jsou použity speciálně vybrané aditiva, která zaručují vynikající oxidační stabilitu, ochranu proti rezivění a korozi, odolnost proti znečištění vodou a ochranu proti opotřebením a vysokým tlakům. Výrobky řady Mobilgrease XHP nabízejí následující vlastnosti a výhody:

Vlastnosti	Výhody
Skvělá odolnost proti vymývání a ostřikování vodou	Zaručuje správné mazání a ochranu i v těch nejnáročnějších aplikacích vystavených vodě
Vysoce adhezní a kohezní struktura	Vynikající pevnost plastického maziva, menší únik a delší intervaly mazání vedou ke snížení požadavků na údržbu
Vynikající odolnost proti rezivění a korozi	Ochrana mazaných dílů i v nepříznivém vodním prostředí, zvláště v kyselé vodě
Velmi dobrá odolnost vůči tepelné, oxidační a strukturální degradaci při vysokých teplotách	Delší životnost plastického maziva a lepší ochrana ložisek ve vysokoteplotních aplikacích přináší omezení potřeby údržby a snížení nákladů na výměnu
Velmi dobrá ochrana proti opotřebením a vysokým tlakům	Spolehlivá ochrana mazaného zařízení v podmínkách vysokého skluzu a rázového namáhání prodlužuje životnost zařízení a omezuje neplánované prostoje
Široký víceúčelový okruh aplikací	Umožňuje racionalizaci počtu zásob a snižuje náklady na držení zásob

Použití

Plastická maziva Mobilgrease XHP se používají u celé řady zařízení včetně průmyslových, automobilových, stavebních a námořních aplikací:

- Mobilgrease XHP 221 vytváří pevný a silný mazací film, přičemž konzistenční stupeň NLGI 1 zaručuje dobrou výkonnost a čerpatelnost za nízkých teplot
- Mobilgrease XHP 222 je doporučován pro valivá ložiska používaná v průmyslu a automobilové dopravě jako jsou součásti podvozků, kardanové klouby a ložiska kol s diskovými brzdami.

Především se uplatňuje u osobních a lehkých nákladních vozidel, taxíků a u zemědělských strojů. Je rovněž doporučován pro námořní, papírenské, cukrovarnické a těžební aplikace

- Mobilgrease XHP 322 Special je primárně doporučen do stavebních a těžebních zařízení pracujících při vysokém nebo vibračním zatížení, kde díky obsahu sirniku molybdeničitého zajišťuje vysokou ochranu proti opotřebením. Dále je vhodný pro použití ve vysoce zatížených kluzných a valivých průmyslových ložiskách a pro mazání namáhaných součástí nákladních vozidel především pro kulové čepy zavěšení náprav.
- Mobilgrease XHP 461 a 462 jsou doporučovány pro stavební a těžební zařízení, papírenské a ocelárenské a jiné vysoce namáhané aplikace

Charakteristické vlastnosti

Mobilgrease XHP	221	222	223	322 Special	461	462
Konzistenční stupeň NLGI	1	2	3	2	1	2
Typ zpevňovačů	Li-komplex	Li-komplex	Li-komplex	Li-komplex	Li-komplex	Li-komplex
Vzhled, barva, vizuálně	tmavě modrá	tmavě modrá	tmavě modrá	šedočerná	tmavě modrá	tmavě modrá
Penetrace po prohnětení, 25 °C, ASTM D 217	325	280	235	280	325	280
Bod skápnutí, °C, ASTM D 2265	280	280	280	280	280	280
Viskozita oleje, ASTM D 445						
cSt při 40°C	220	220	220	320	460	460
Změna penetrační konzistence, ASTM D 1831, mm/10	10	- 8	10	- 3	10	10
Zkouška odolnosti ASTM D 2266, stopa, mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zkouška zatížení ASTM D 2509, kg	315	315	315	315	315	315
Zkouška Timken, hodnota zatížení OK, ASTM D 2509, lb	45	45	45	45	45	45
Oxidace v autoklávu, ASTM D 942, Pokles tlaku 100 hod/ kPa	35	35	35	35	35	35
Ochrana proti rezivění, ASTM D 1743	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje
Zkouška na korozivnost Emcor, IP 220, Kyselá voda	0	0	0	0	0	0
Ochrana proti rezivění, IP 220 Oplach destilovanou vodou	0	0	0	0	0	0
Koroze na mědi, ASTM D 4048	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Odolnost vůči ostříku vodou, ASTM D 4049, % ostřík	15	15	15	15	15	15
Vymývání vodou, ASTM D 1264, váh. % ztráta při 79°C	8	5	5	6	5	5

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

