



# Informace o výrobku



VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.

Distributed by:



Valvoline výkonné produkty – Tectyl

Verze: TE001/02

## Tectyl™ 3217E

**Prvotřídní antikorozní ochrana na vodní bázi. Odstraňuje vodní skvrny od kyselých dešťů nebo tvrdé vody.**

Tectyl 3217E byl speciálně navržen pro šetrné použití k životnímu prostředí při ochraně povrchů nedokončených kovových a průmyslových výrobků. Suchý film je nelepivý a tak zabraňuje usazování nánosů prachu. Tectyl 3217E je vynikající pro použití na hliník a pozinkované povrchy jako ochranná vrstva a / nebo jako základní nátěr.

### Schválení/Výkonové stupně

<b>Tectyl 3217E</b>
Vhodný k použití na ochranu vnějšího povrchu motoru.
Výborná odolnost proti žloutnutí při zvýšených teplotách.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: ≥ 300 hodin SPLŇUJE [ISO 4892-3]
<b>Zrychlené korozní testy:</b> 5% solný postřik ASTM B-117 při DTF (doporučená tloušťka vrstvy), 2x4x1/8" leštěné ocelové destičky: <b>200+ hodin</b>
Vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost; ASTM D-1748 při DTF (doporučená tloušťka vrstvy), 2x4x1/8" leštěné ocelové destičky: <b>300+ hodin</b>

### Aplikace:

Doporučujeme pro tento produkt nízkotlakou aplikaci nebo bezvzuchový nástřik s malou bezvzduchovou tryskou.

Vzhledem k požadavku na nízkou tloušťku vrstvy doporučujeme použít aplikaci s řízeným průtokem pro zajištění optimálního výsledku jak tloušťky filmu, tak spotřeby při kontinuálním výrobním procesu.

Můžeme vám doporučit a podpořit získání správného vybavení k dosažení nejlepšího výsledku.

Doporučený systém obsahuje bezvzduchové vysokotlaké čerpadlo s poměrem 20:1 až 50:1 a trysky 209 nebo 211.

### Vlastnosti a výhody

#### Vynikající účinnost

Tectyl 3217E je vynikající konzervační prostředek ke skladování nebo k ochraně při přepravě hotových a nedokončených automobilových dílů.

#### Životní prostředí

TECTYL 3217E je výrobek na bázi vody, který vytváří malé množství VOC (těkavých organických sloučenin).

#### Zdraví a bezpečnost

Stránka 1 ze 2

#### Jednoduchá aplikace

Vzhledem k viskozitě Tectylu 3217E se snadno aplikuje a vytváří vynikající film ve vhodné tloušťce vrstvy pro dosažení nejvyšší účinnosti.

#### Rychlé schnutí

Rychleschnoucí povrch suchý na dotek během 30-60 minut a vytvrzený za cca 8 hodin vytváří Tectyl 3217E rychleschnoucí ochranný povlak.

#### Důvěryhodnost již od roku 1930

**ASHLAND**



# Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.

Distributed by:



Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý produkt do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Tectyl 3217E by měl být skladován při teplotách v rozmezí 10-35 °C. **CHRAŇTE PŘED MRAZEM!** Před použitím se doporučuje mírné promíchání. Za vhodných podmínek skladování může mít Tectyl 3217E životnost minimálně 12 měsíců.

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou založeny na současné produkci. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Tectyl 3217E	
Vzhled	Mléčná emulze
Hustota kg/l při 25°C	1.02 ± 0.01
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	1.02
Doporučená tloušťka suché vrstvy DTF na ocelovém profilu	25 - 50 µm
Teoretická vydatnost při DTF m <sup>2</sup> / l	10.4
Neodparná část % váhová	28 ± 1
Neodparná část % objemová	26.5 ± 1
Těkavá organická část VOC max. g/l	30
Přibližná doba zaschnutí při 25°C	30 – 60 minut
Doba vytvrzení	8 hodin

Již od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a ostatních vozidel a zařízení.

Jméno Tectyl je synonymem pro kvalitní nátěry, které se snadno aplikují, s dlouhou životností a snadno odstraňují, když už nejsou potřeba.

Více informací o produktech Tectyl, programech a službách naleznete na:

[www.tectyl-europe.com](http://www.tectyl-europe.com)

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa**

## Autor:

RdB, 2013-04-03  
Nahrazuje TE001/01  
Tr-IBS

\*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2013, Ashland

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost.